828300

Your reference : BATCH 150199
Project code : Magnesite Project
Report date : 02/02/99
Report status : Final
Page : 2 of 2

14 Thirkell St, Burnie
Tasmania 7320
Telephone : (03) 6431 6837
Facsimile : (03) 6431 8890

ANALYTICAL DATA

Sample	MgO	CaO	SiO2	Fe2O3		
MC38 95.0-96.4	38.44	3.62	10.23	2.00		
MC38 96.7-98.0	41.86	3.26	2.62	2.53		
MC38 98.0-99.0	42.41	5.03	0.14	1.94		
MC38 99.0-100.0	40.59	6.12	0.97	2.41		
MC38 100.0-101.0	38.21	8.23	1.99	2.48		
MC38 101.0-102.0	37.76	7.44	4.30	2.59		
MC38 102.0-103.0	43.01	3.08	0.69	2.57		
MC38 103.0-104.0	42.53	3.72	0.15	2.99		
MC38 104.0-105.0	42.59	3.72	0.21	2.94		
MC38 105.0-106.0	41.93	4.78	0.13	2.81		
MC38 106.0-107.0	42.96	3.63	0.25	2.76		
MC38 107.0-108.0	42.66	3.85	0.22	2.59		
MC38 108.0-109.0	42.69	3.58	0.86	2.59		
MC38 109.0-110.0	43.32	3.05	0.36	2.31		
MC38 110.0-111.0	43.19	2.56	1.69	2.46		
MC38 111.0-112.0	43.30	3.08	0.59	2.54		
MC38 112.0-113.0	41.97	2.30	4.21	2.82		
MC38 113.0-114.0	42.45	3.26	1.52	2.58		
MC38 114.0-115.0	42.95	3.62	0.55	2.36		
MC38 115.0-116.0	42.02	4.74	0.27	2.53		
MC38 116.0-117.0	42.14	4.12	0.45	2.49		
MC38 117.0-118.0	43.42	3.03	0.22	2.42		
MC38 118.0-119.0	43.66	3.14	0.18	2.07		
MC38 119.0-120.0	41.11	5.16	1.64	2.27		
MC38 120.0-121.0	44.21	1.83	0.78	2.23		
MC38 121.0-122.0	44.83	1.16	1.01	2.19		
MC38 122.0-123.0	44.79	1.39	0.50	2.54		
MC38 123.0-124.0	43.54	2.82	0.45	2.39		
MC38 124.0-125.0	43.80	2.46	0.11	2.42		
MC38 125.0-126.0	45.43	0.51	0.30	2.91		
MC27 274-277	37.01	10.83	1.36	1.96		
MC27 277-280.2	43.93	3.03	0.69	1.85		
Method	X408	X408	X408	X408		
Units	%	%	%	%		
Detection Limit	0.01	0.01	0.05	0.01		

Entered

Notes: N.A. = not analysed. -- = element not determined. I.S. = insufficient sample, L.N.R. = listed not received

FROM : ANALABS BURNIE PHONE NO. : 03 64318890 Feb. 02 1999 04:33PM P3