828359

ANALABS

Analabs Pty. Ltd.
ACN 004 591 664
14 Thirkell St, Burnie
Tasmania 7320
Telephone : (03) 6431 6837
Facsimile : (03) 6431 8890

Our reference : BU016072
Your reference : **Batch 260399**
Project code : Magnesite
Report date : 16/04/99
Report status : Final

ANALYTICAL DATA

Sample	MgO	CaO	SiO2	Fe2O3		
MC 52 220.0 221.0	39.11	3.24	10.11	1.66		
MC 52 221.0 222.0	37.72	5.13	8.68	1.87		
MC 52 222.0 223.0	38.21	4.93	8.03	1.97		
MC 52 223.0 224.0	27.89	17.50	7.45	1.92		
MC 52 224.0 224.8	35.90	8.99	5.51	2.38		
MC 52 227.4 229.0	34.34	8.09	11.03	1.69		
MC 52 229.0 230.0	36.73	4.56	12.46	1.65		
MC 52 230.0 231.0	28.54	10.46	21.68	1.36		
MC 52 231.0 232.0	28.30	10.20	23.11	1.40		
MC 52 232.0 233.0	43.72	2.29	2.18	1.42		
MC 52 233.0 234.0	44.41	2.28	0.54	1.67	232.0-244.0.	
MC 52 234.0 235.0	38.20	2.58	13.33	1.56		
MC 52 235.0 236.0	40.11	1.28	11.60	1.67		
MC 52 236.0 237.0	44.00	1.43	2.22	2.00	12.0m 43.22	
MC 52 237.0 238.0	43.91	2.60	1.17	1.58		2.34 CaO.
MC 52 238.0 239.0	44.03	2.22	1.72	1.46		2.95 SiO2.
MC 52 239.0 240.0	42.74	3.81	1.49	1.68		
MC 52 240.0 241.0	43.90	2.63	0.26	1.66		1.63.
MC 52 241.0 242.0	43.96	3.34	0.27	1.44		
MC 52 242.0 243.0	43.87	3.12	0.49	1.39		
MC 52 243.0 244.7	44.76	1.32	1.32	1.91		
MC 52 251.0 252.0	34.34	12.61	5.28	1.35		
MC 52 252.0 253.0	40.58	5.34	3.73	1.55		
MC 52 253.0 254.0	43.96	3.07	0.69	1.41		
MC 52 254.0 255.0	42.98	3.73	1.01	1.49		
MC 52 255.0 256.0	41.29	5.69	1.20	1.81		
MC 52 256.0 257.0	42.05	3.71	3.47	2.03		
MC 52 257.0 258.0	41.24	4.04	4.16	2.31		
MC 52 258.0 259.0	34.18	5.55	15.45	1.96		
MC 52 259.0 260.0	40.25	5.01	3.55	2.19		
MC 52 260.0 261.0	39.69	7.21	1.37	2.12		
MC 52 261.0 262.0	38.44	7.66	1.94	2.53		
MC 52 262.0 263.0	38.19	7.53	3.73	2.63		
MC 52 263.0 264.0	41.19	4.16	2.49	2.46		
MC 52 264.0 265.0	43.15	3.66	0.56	1.78		
MC 52 265.0 266.0	43.32	3.18	0.53	1.68		
MC 52 266.0 267.0	42.97	4.04	0.24	1.79		
MC 52 267.0 268.0	40.65	5.07	2.68	2.68		
MC 52 268.0 269.0	39.25	6.61	4.48	2.63		
MC 52 272.1 273.0	40.09	6.69	1.51	1.77		
MC 52 273.0 274.0	40.01	7.54	0.81	1.50		
MC 52 274.0 275.0	39.52	8.36	0.36	1.36		
MC 52 275.0 276.0	38.48	9.24	0.85	1.31		
MC 52 276.0 277.0	25.85	22.06	4.37	1.66		
MC 52 277.0 278.0	28.76	18.79	3.97	1.41		
MC 52 278.0 279.0	35.91	12.09	1.24	1.52		
MC 52 279.0 280.0	39.36	7.03	2.11	1.73		
MC 52 280.0 281.0	38.42	8.37	2.00	1.78		
MC 52 281.0 282.0	38.54	7.04	3.18	2.10		
MC 52 282.0 283.2	38.40	5.65	5.07	2.50		
Method	X408	X408	X408	X408		
Units	%	%	%	%		
Detection Limit	0.01	0.01	0.05	0.01		

Notes: N.A. = not analysed, -- = element not determined, I.S. = insufficient sample, L.N.R. = listed not received