FAXED → ZEE 828370

ANALABS

Our reference : BU016130
Your reference : Batch 080499
Project code : Magnesites
Report date : 28/04/99
Report status : Final
Page : 4 of 4

Analabs Pty. Ltd.
ACN 004 591 664
14 Thirkell St, Burnie
Tasmania 7320
Telephone : (03) 6431 6837
Facsimile : (03) 6431 8890

ANALYTICAL DATA

Sample	MgO	CaO	SiO2	Fe2O3		
MC53 90.0 91.0	28.93	1.70	32.32	2.49		
MC53 91.0 92.0	24.70	20.98	9.30	1.30		
MC53 92.0 93.0	22.30	22.46	11.26	1.27		
MC53 93.0 94.0	22.21	24.31	8.88	1.12		
MC53 94.0 95.0	22.29	24.45	7.98	1.08		
MC53 95.0 96.0	21.10	26.55	7.46	0.71		
MC53 96.0 97.0	23.98	23.60	6.06	0.63		
MC53 97.0 98.0	25.93	23.26	3.70	0.56		
MC53 98.0 99.0	27.86	15.96	12.12	0.74		
MC53 099.0 100.0	21.92	24.85	9.10	0.56		
MC53 100.0 101.0	20.35	25.31	10.94	0.73		
MC53 101.0 102.0	20.65	25.59	8.90	0.79		
MC53 102.0 103.0	21.01	22.18	14.62	1.37		
MC53 103.0 104.0	19.72	20.30	20.37	1.21		
MC53 104.0 105.0	22.87	19.02	16.94	1.19		
MC53 105.0 106.0	21.60	21.84	14.31	0.93		
MC53 106.0 107.0	18.05	20.95	23.44	0.97		
MC53 107.0 108.0	16.12	19.42	29.65	1.07		
MC53 108.0 109.0	18.21	19.63	24.83	1.07		
MC53 109.0 110.0	27.84	16.58	10.09	1.25		
MC53 110.0 111.0	27.48	9.93	22.42	1.34		
MC53 111.0 112.0	19.51	22.13	20.09	0.99		
MC53 112.0 113.0	30.84	10.87	14.72	1.31		
MC53 113.0 114.0	38.72	3.07	11.10	1.45		
MC53 114.0 115.0	39.66	3.53	8.57	1.12		
MC53 115.0 116.0	39.64	3.71	8.10	1.46		
MC53 116.0 117.0	34.60	8.27	11.10	1.23		
MC53 117.0 118.0	34.22	10.76	5.80	2.01		
Method	X408	X408	X408	X408		
Units	%	%	%	%		
Detection Limit	0.01	0.01	0.05	0.01		

Notes: N.A. = not analysed, -- = element not determined, I.S. = insufficient sample, L.N.R. = listed not received