ANALABS

ANALYTICAL DATA

Sample	MgO	CaO	SiO2	Fe2O3		
MC57 398.0 399.0	44.10	3.51	0.39	0.59		
MC57 399.0 400.0	34.75	12.06	4.79	0.41		
MC57 400.0 401.0	42.93	3.95	1.71	0.90		
MC57 401.0 402.0	43.69	2.95	1.84	0.63		
MC57 402.0 403.0	26.37	21.12	7.08	0.41		
MC57 403.0 404.0	45.62	1.81	0.19	0.58		
MC57 404.0 405.0	42.26	4.75	2.33	0.52		
MC57 405.0 406.0	44.22	3.20	1.69	0.49		
MC57 406.0 407.0	43.00	4.49	3.03	0.47		
MC57 407.0 408.2	43.72	3.32	2.93	0.58		
MC57 449.8 451.0	28.44	20.62	1.98	1.07		
MC57 451.0 452.0	26.55	23.12	1.41	1.09		
MC57 452.0 453.0	36.89	10.62	0.82	1.26		
MC57 453.0 454.0	36.70	9.92	5.16	1.09		
MC57 454.0 455.0	34.10	14.02	1.42	0.98		
MC57 455.0 456.0	39.50	8.51	0.46	1.02		
MC57 456.0 457.0	44.41	1.43	1.96	1.27		
MC57 457.0 458.0	45.04	1.62	1.08	1.24		
MC57 458.0 459.0	44.55	1.85	1.05	1.35		
MC57 459.0 460.0	44.47	1.23	0.75	2.20		
MC57 460.0 461.0	42.19	4.42	1.91	1.52		
MC57 461.0 462.0	42.34	4.66	1.66	1.49		
MC57 462.0 463.0	31.51	16.74	1.58	2.00		
MC57 463.0 464.0	41.41	6.01	0.24	1.54		
MC57 464.0 465.0	35.27	12.93	0.16	1.65		
MC57 465.0 466.0	39.60	6.95	4.89	1.33		
MC57 466.0 467.0	39.67	6.47	7.72	0.87		
MC57 467.0 468.0	37.85	9.63	3.58	0.99		
MC57 468.0 469.0	36.75	10.87	2.75	1.49		
MC57 469.0 470.0	34.77	13.48	2.35	1.31		
MC57 470.0 471.0	33.08	13.72	5.79	1.74		
MC57 471.0 472.0	35.55	12.73	0.85	1.38		
MC57 472.0 473.0	30.69	17.49	3.23	1.55		
MC57 473.0 474.0	36.85	10.63	2.30	1.32		
MC57 474.0 475.0	35.48	12.48	1.41	1.35		
MC57 475.0 476.0	29.76	19.04	1.79	1.59		
MC57 476.0 477.0	30.34	18.42	1.69	1.55		
MC57 477.0 478.0	24.81	23.81	1.94	2.48		
Method	X408	X408	X408	X408		
Units	%	%	%	%		
Detection Limit	0.01	0.01	0.05	0.01		

Notes: N.A. = not analysed, -- = element not determined, I.S. = insufficient sample, L.N.R. = listed not received