828403

A N A L A B S

Analabs Pty. Ltd.
ACN 004 591 664
14 Thirkell St, Burnie
Tasmania 7320
Telephone : (03) 6431 6837
Facsimile : (03) 6431 8890

Our reference : BU016323
Your reference : Batch 150599
Project code : Magnesite
Report date : 02/06/99
Report status : Final

ANALYTICAL DATA

Sample	MgO	CaO	SiO2	Fe2O3		
MC58 197.0 198.0	30.95	16.09	5.37	1.05		
MC58 198.0 199.0	32.62	13.66	5.99	1.04		
MC58 199.0 200.0	36.10	8.84	7.91	0.87		
MC58 200.0 201.0	32.51	11.48	10.22	0.85		
MC58 201.0 202.0	30.58	14.51	8.58	0.84		
MC58 202.0 203.0	27.44	17.35	10.15	0.53		
MC58 203.0 204.0	26.50	11.05	23.96	0.51		
MC58 204.0 205.0	33.87	14.16	2.97	0.62		
MC58 205.0 206.0	41.49	4.53	3.36	0.72		
MC58 206.0 207.0	42.51	4.39	2.11	0.75		
MC58 207.0 208.0	39.71	6.83	3.57	0.63		
MC58 208.0 209.0	45.06	1.96	0.60	0.78		
MC58 209.0 210.8	29.27	13.44	14.77	0.65		
MC58 216.4 218.0	44.65	2.44	1.15	0.95		
MC58 218.0 219.0	31.06	16.76	7.93	0.54		
MC58 219.0 220.0	23.06	27.36	3.31	0.48		
MC58 220.0 221.0	27.99	21.72	3.78	0.40		
MC58 221.0 222.0	36.87	11.67	2.52	0.59		
MC58 222.0 223.0	31.64	17.75	2.77	0.48		
MC58 223.0 224.0	24.04	26.33	4.40	0.27		
MC58 224.0 225.0	26.01	24.55	2.55	0.33		
MC58 225.0 226.0	24.79	25.30	3.93	0.28		
MC58 226.0 227.0	35.08	13.10	4.27	0.64		
MC58 227.0 228.0	37.41	10.41	4.29	0.56		
MC58 228.0 229.0	45.32	1.18	1.53	0.69		
MC58 229.0 230.0	37.43	10.41	4.21	0.56		
MC58 230.0 231.9	44.31	2.73	2.60	0.62		
Method	X408	X408	X408	X408		
Units	%	%	%	%		
Detection Limit	0.01	0.01	0.05	0.01		

Notes: N.A. = not analysed, -- = element not determined, I.S. = insufficient sample, L.N.R. = listed not received