JERVOIS MINING NL - ASSAY SHEET

DRILLHOLE: TC04

SAMPLED DEPTH		INTERVAL	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
From	**To**	**(m)**	**Au**	**Au**(R)	**Au**(R2)	**Au**(S)	**F**	**Cu**	**Pb**	**Zn**	**Ag**	**As**	**Sn**	**W**	**Bi**
0	1	1	1.39	1.3		1.27	2200	1980	6	131	<1	6	1550	<10	1800
1	2	1	0.25	0.25		0.26	2040	813	7	143	<1	7	1225	26	820
2	3	1	0.28	0.29		0.25	1800	1030	6	137	<1	13	1080	56	870
3	4	1	0.54	0.58		0.68	2450	737	17	170	<1	10	896	25	2110
4	5	1	0.41	0.38		0.33	2450	1095	7	67	<1	7	1365	20	850
5	6	1	0.08			0.1	1850	841	5	70	<1	9	912	<10	680
6	7	1	<0.01				1800	820	11	65	<1	16	476	24	585
7	8	1	<0.01				2500	627	7	55	<1	13	517	<10	350
8	8.75	0.75	<0.01				2930	602	22	91	<1	12	508	17	845
8.75	9.75	1	<0.01	<0.01				236	48	69	<1	15			970
9.75	10.75	1	<0.01					189	46	81	<1	19			325
10.75	11.75	1	<0.01					115	34	46	<1	21			235
11.75	12.75	1	<0.01					122	27	42	<1	17			525
12.75	13.75	1	<0.01					84	32	42	<1	23			600
13.75	14.75	1	<0.01	<0.01				150	21	91	<1	6			310
17.4	18.3	0.9	<0.01					108	<3	62	<1	<1			99
18.3	19.3	1	<0.01					61	<3	71	<1	8			110
19.3	20.2	0.9	<0.01					93	7	79	<1	13			150
21.3	22.3	1	<0.01					195	6	33	<1	2			82
22.3	23.3	1	<0.01					176	17	45	<1	9			150
23.3	24.3	1	<0.01					140	8	35	<1	8			53
24.3	25.3	1	<0.01	<0.01				71	12	40	<1	5			24
27.3	28.4	1.1	<0.01					63	8	34	<1	7			35
Laboratory: Analabs, Cooee		Method :	F650	F650	F650	F650	C801	A102	A102	A102	A102	H102	X401	X401	A102