COMALCO EXPLORATION DEPARTMENT

TASMANIAN E.L. 7/74 "MOINA", SHEPHERD & MURPHY MINE AREA

Mineral analysis data from bore core samples

Revised PWA July 1978

Bore No.	Depth From	Feet To	Log	Pb ppm	W ppm	Bi ppm	Sn ppm	Mo ppm	Cu ppm	Zn ppm	Be ppm	F %	Ag ppm	Au ppm	Sb ppm	Ta ppm	V ppm	Co ppm	Ni ppm	Remarks
ML 1A	00.00	00.50		35	-10	25(3)	(20)	(-3)-10	-10	295	3*	0.37	(0.1) 1.1	(-3)	-30	-100	20	-5	5	
1A	5.00	5.50		30	-10	20		25	10	160		0.28	1.0							
1A	9.75	10.00		30	-10	20		15	-10	55		0.26	1.0							
1A	10.00	10.50		30	-10	25		10	-10	40		0.32	1.1							
1A	14.50	15.00		30	-10	30(1)	(10)	(-3)-10	-10	60	1*	0.16	(0.1) 0.9	(-3)	-30	-100	-10	-5	10	
1A	15.00	15.50		25	-10	15		-10	-10	120		0.15	0.5							
1A	81.00	95.00		25	100	45		500		205		0.10								
1A	95.00	95.50		30	35	45		-10	-10	145		0.11	0.7							
1A	95.50	107.50		30	140	35		75		140		0.09								
1A	107.50	108.00		15	30	20		710	-10	35		0.03	-10							
1A	108.00	109.00		35	85	80		660		80		0.10								
1A	109.00	109.50		30	70	25(1)	(100)	(-3)-10	-10	90	1*	0.09	(-0.1) 0.6	(-3)	-30	-100	10	-5	10	
1A	109.50	111.00		20	100	55		295		70		0.11								
1A	111.00	113.00		20	150	30		1000		75		0.10								
1A	113.00	113.50		40	80	35		-10	-10	145		0.14	1.3							
1A	113.50	117.00		30	200	40		10		160		0.13								
1A	117.00	117.50		20	70	25		-10	-10	155		0.15	1.1							
1A	117.50	121.00		30	130	35		80		145		0.13								
1A	121.00	127.50		45	295	30		55		120		0.13								
1A	127.50	160.00		35	25	35		10		95		0.10								
1A	160.00	160.50		55	30	15		-10	-10	300		0.12	0.6							

W: 120 ppm — Bulked pulp Amdel XRF — To 225

Sn: 160 ppm — Bulked pulp Amdel XRF — To 225

Be: 20 ppm — Bulked pulp Amdel Chemical — To 225

Au: 0.010 ppm — Bulked pulp Amdel Spectrographic — To 225

Continued...../2.