SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	Au	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
95417		77.4	80.0	2.6	200		25	15	380	1				
18		80.0	81.23	1.23	85		18	5	400	<1				
19		81.23	85.0	3.77	100		30	5	270	<1				
20		85.0	87.5	2.5	32		25	5	140	<1	20			
21		87.5	90.0	"	22		28	5	170	1				
22		90.0	92.5	"	20		28	5	200	1				
23		92.5	95.0	"	20		25	5	200	<1				
24		95.0	97.5	"	50		18	15	380	1				
25		97.5	100.0	"	720		100	310	1300	3				
26		100.0	102.5	"	40		42	25	250	1				
27		102.5	105.0	"	46		22	5	220	1				
28		105.0	107.5	"	34		32	<5	250	1				
29		107.5	110.0	"	22		32	<5	260	1				
30		110.0	112.5	"	34		25	10	120	1	<10			
31		112.5	115.4	2.9	75		75	18	170	1				

Notes:— Sn & W by XRF Bi method.
Cu, Pb, Zn, Ag, by AAS.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. B33

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 77.4 TO 102.5

02835