| SAMPLE NO. | SAMPLE NO | FROM | TO | INTER-VAL | Sn | Sn | Cu | Pb | Zn | Ag | W | As | Check Sn | Bulked Assays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLIT CORE | GROUND CORE | m | m | m | SPLIT | GROUND | | | | | | | | |
| 96418 | | 7.2 | 9.2 | 2.0 | 340 | | | | | | | | | |
| 19 | | 9.2 | 11.2 | " | 1200 | | 40 | 32 | 14 | 1 | 25 | 250 | | |
| 420 | | 11.2 | 13.2 | " | 4250 | | 260 | 45 | 20 | 3 | 35 | 740 | | |
| 21 | | 13.2 | 15.2 | " | 5000 | | 420 | 120 | 180 | 2 | 45 | 920 | | |
| 22 | | 15.2 | 17.2 | " | 1250 | | 320 | 40 | 310 | 1 | 25 | 1350 | | |
| 23 | | 17.2 | 19.2 | " | 1950 | | 250 | 42 | 470 | 1 | 20 | 310 | | |
| 24 | | 19.2 | 21.2 | " | 2100 | | 310 | 80 | 300 | 2 | 30 | 1000 | | |
| 25 | | 21.2 | 23.2 | " | 2250 | | 180 | 50 | 200 | 1 | 30 | 360 | | |
| 26 | | 23.2 | 24.84 | 1.64 | 220 | | 55 | 42 | 720 | 1 | 10 | 40 | | |
| 27 | | 24.84 | 26.84 | 2.0 | 40 | | | | | | | | | |

Notes:— XRF Bi Method

Quartered Drill Core

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 14

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 7.2m TO 26.84

02833