SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	As	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97123		60.07	62.07	2.0	2850		250	X	2.20%	1	25	440		
24		62.07	64.07	"	4550		460	X	190	<1	55	2600		
25		64.07	66.07	"	2100		590	X	600	<1	15	3300		
26		66.07	68.07	"	3650		370	X	6200	1	40	920		
27		68.07	70.11	2.04	6900		560	X	320	<1	60	1400		
28		70.11	72.11	2.0	600									
29		72.11	74.11	"	290									
130		74.11	76.11	"	95									
31		76.11	78.63	2.52	4150		330	X	1.50%	1	50	840		
32		78.63	80.63	2.0	170									
33		80.63	82.63	"	28									

Notes :— Sn by XRF Bi Method.

X means less than detection limit

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT B

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 17

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 60.07 TO 82.63.

0283691