SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	Au	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	SLUDGE	m	m	m	SPLIT	SLUDGE								
	97134	2.5	3.5	1.0		4650								
	35	6.1	7.1	"		2950								
	36	7.5	8.5	"		1950								
	37	9.0	10.0	"		1500								
	38	10.0	11.0	"		2450								
	39	11.0	12.0	"		4100								
	140	12.0	13.0	"		4200								
	41	13.0	14.0	"		3700								

Notes:— SLUDGE by XRF Bi Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 17

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 2.5 TO 14.0

SLUDGE

026392