SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	As	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97254		118.7	120.7	2.0	6000		380	50	30	2	240	6000		
55		120.7	122.7	"	9400		340	210	5000	5	120	5300		
56		122.7	124.7	"	7000		390	310	150	5	50	3900		
57		124.7	126.7	"	1.16%		330	200	70	2	60	2700		
58		126.7	128.7	"	1600		300	48	60	2	35	1100		
59		128.7	130.7	"	340		330	130	170	4	15	260		
260		130.7	132.7	"	4050		270	95	670	2	30	210	3750	Re check of check Sn
61		132.7	134.7	"	840		140	170	6000	2	<10	240		
62		134.7	136.7	"	230		100	180	8000	2	<10	100		
63		136.7	138.6	1.9	1000		180	100	430	3	15	120		
64		138.6	140.6	2.0	140									

Notes:— Sn by XRF Bi Method

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 25 B

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 118.7 TO 140.6.

0284 29