AMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	As	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97364		4.5	6.5	2.0	120									
65		6.5	8.5	"	20									
66		8.5	10.5	"	660									
67		10.5	12.5	"	220									
68		12.5	14.5	"	160									
69		16.6	17.0	0.4	600									
70		28.6	30.6	2.0	1200									
71		30.6	31.6	1.0	1600									
72		31.6	33.5	1.9	1100									
73		33.5	35.5	2.0	370									
74		45.8	47.1	1.3	240									
97375		176.8	178.8	2.0	5800									
76		178.8	180.8	"	1950		400	20	85	1	35	820		
77		180.8	182.8	"	2550		450	18	100	<1	65	760		
78		182.8	184.8	"	980		400	24	24	1	60	3100		
79		184.8	186.8	"	440		480	28	34	1	25	2600		
380		186.8	188.8	"	1450		510	30	32	2	110	3450	900	Re check of check assays.
81		188.8	190.8	"	2500		470	26	28	1	35	2750		
82		190.8	192.8	"	1850		530	34	32	1	350	3500		
83		192.8	194.8	"	4200		430	110	32	2	250	1200		
84		194.8	196.2	1.4	720		420	55	36	2	40	1900		
85		196.2	198.2	2.0	85									
SLUDGE														
97729		0.0	1.5	1.5	720									

Notes:— Sn by XRF Bi Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET. HOLE NO. MBD 26

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 4.5 TO 198.2

02343 1