SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	As	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97615		3.0	5.0	2.0	80									
16		5.0	7.0	"	200									
17		7.0	9.0	"	90									
18		9.0	11.0	"	16									
19		11.0	13.0	"	400									
620		13.0	15.0	"	190								9850	pulp check Sn
21		15.0	17.0	"	2000									
22		17.0	19.0	"	960									
23		19.0	21.0	"	30									
24		21.0	23.0	"	120									
25		23.0	25.0	"	1450									
26		25.0	27.0	"	1550									
27		27.0	29.0	"	430									
28		29.0	31.0	"	180									
29		31.0	33.0	"	180									
30		33.0	35.0	"	60									
31		35.0	37.0	"	42									
32		37.0	40.28	3.28	75									
33		40.28	41.0	0.72	5700		240	15	970	<1	15	240		
34		41.0	42.2	1.2	9500		780	50	460	1	80	370		
35		42.2	44.0	1.8	900									

Notes:— Sn by XRF Bi Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 29 A

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 3.0 TO 44.0

028449