SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	As	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97667		65.1	66.5	1.4	1.24%		840	180	480	1	160	1.02%		
68		66.5	68.5	2.0	390									
69		68.5	70.5	"	520									
670		70.5	72.5	"	940									
71		72.5	74.0	1.5	240									
72		74.0	74.5	0.5	600									
73		75.8	77.8	2.0	450									
74		77.8	78.8	1.0	8900		1700	4600	1.10%	32	280	2.16%		
75		78.8	80.8	2.0	1000									

Notes:— Sn by XRF Bi Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 29A

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 65.1 TO 80.8.

028454

2