SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	Au	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97780		3.0	4.5	1.5	140								140	pulp check
81		4.5	6.5	2.0	360									
82		6.0	7.5	1.5	410									
83		7.5	9.0	"	240									
84		10.0	11.5	"	190									
85		11.5	13.0	"	250									
86		13.0	14.5	"	95									
87		14.5	16.0	"	80									
88		16.0	17.5	"	270									

028490

Notes:— Sn by XRF B. Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 35 C

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 3.0 TO 17.5

SLUDGE