SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	As	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
97900		72.6	74.6	2.0	300								330	Pulp check.
1		74.6	76.6	"	2200		65	820	20	1	25	620		
2		76.6	78.6	"	5200		70	760	14	2	30	600		
3		78.6	80.6	"	6000		65	1750	28	1	50	1450		
4		80.6	82.6	"	2.18%		150	1050	50	<1	110	1000		
5		82.6	84.6	"	8000		100	410	32	2	70	250		
6		84.6	86.6	"	1.08%		180	400	65	1	75	490		
7		86.6	88.6	"	1.02%		210	420	75	<1	85	600		
8		88.6	90.6	"	7500		270	1050	100	1	70	860		
9		90.6	93.1	2.5	3350		320	150	30	2	45	210		
10		93.1	95.1	2.0	580									

Notes:— XRF Bi Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET HOLE NO. MBD 40

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 72.6 TO 95.1

0285145