SAMPLE NO.	SAMPLE NO	FROM	TO	INTER-VAL	Sn	Sn	Cu	Pb	Zn	Ag	W	Au	Check Sn	Bulked Assays
SPLIT CORE	GROUND CORE	m	m	m	SPLIT	GROUND								
979 38		146.7	148.7	2.0	140									
39		148.7	150.7	"	1450									
940		150.7	152.7	"	2150								0.22%	check Assay
41		152.7	154.7	"	3700									
42		154.7	156.7	"	6600									
43		156.7	158.7	"	6400									
44		158.7	160.6	1.9	1.1%									
45		160.6	162.6	2.0	310									

Notes:— Sn by XRF Bi Method.

METALS EXPLORATION LTD - MT BISCHOFF TIN PROSPECT

ASSAY SUMMARY SHEET. HOLE NO. MBD 41 B

SAMPLE TYPE : DRILL CORE FROM 146.7 TO 162.6

028521