THE SELCO [redacted] OF AUSTRALIA LTD. METALS [redacted]SION

PROPERTY: MOINA

DRILL LOG - SAMPLING RECORD

HOLE NO: MD 35

From	To	Interval (m)	Core Rec'd	% Rec	Sample No.	Camera No.	Sn	W	CaF2 %	Cu	Pb	Zn	Mo	Au	Weighted Assays Ratios Sn	Weighted Assays Ratios W	% Estimates	Core Angles	Alt	T.S P.S	Description
145.05	147.00	1.95			367	C24	75	70	0.78	55	<5	90	<1	<0.02							DIOPSIDE-RICH SKARN ("Metasiltstone").
147.00	150.00	3.00			368	C25	65	130	0.91	120	<5	130	7	<0.02	60	103					DIOPSIDE-QUARTZ ± biotite, feldspar, ?actinolite SKARN, tending to impure QUARTZITE down hole.
150.00	153.75	3.75			369		36	120		150	5	160	8	<0.01							Metasiltstone and quartzite (impure) as above.
153.75	154.70	0.95			370	C26	35	1300	1.19	130	25	270	270	<0.1	95	1300					FELDSPAR-CALCITE-QUARTZ-DIOPSIDE SKARN
154.70	158.00	3.30			371	C27	60	85	0.68	90	5	120	18	<0.1	43	107					DIOPSIDE-QUARTZ-RICH SKARN ("Metasiltstone") tending to impure QUARTZITE (down hole).
158.00	161.40	3.40			372	C28	28	130	0.86	120	<5	120	11	<0.02							QUARTZ-RICH (± diopside) METASEDIMENT (Impure QUARTZITE).
	END OF HOLE																				END OF HOLE

80 61 82